

winner 2016



reddot award

PAINT FOR PROS®

TMAVO SIVÝ
MAGNETPLASTER
ZÁKLADNÁ MAGNETICKÁ STIERKA
ZÁKLADNÝ NÁTER



5KG



12,5KG



25KG



PAINT
FOR
PROS®

DOSTUPNÁ V:

MAGNETPLASTER

SILNÝ MAGNETPLASTER PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

ČO JE MAGNETPLASTER

MagnetPlaster je prémiová jemná stierka s hladkým povrchom. Špeciálne práškové kovové aditívum jej dodáva magnetické vlastnosti. Jedna vrstva má silnejšiu príľnavosť ako tri vrstvy magnetickej farby MagnetPaint.

POPIS

MagnetPlaster je vyrobený na báze disperzie syntetickej živice, špeciálnych plnív a kovového prášku. Neobsahuje zmäkčovadlá, prchavé látky, preto je bezpečný na aplikáciu. Upravený povrch môže byť upravený bežnými farbami alebo tapetami. MagnetPlaster môže byť použitý na akýkoľvek povrch, od ktorého sú vyžadované magnetické vlastnosti. Prezentačné, dekorácie alebo poznámky môžu byť na takýto povrch prilepené pomocou (neodymových) magnetov, bez použitia háčikov alebo príponáčiek.

QUARTZ WHITE PRIMER - BIELY KREMIČITÝ ZÁKLAD

PAINT FOR PROS Quartz White Primer je biely akrylový základ s obsahom kremičitého piesku. Zloženie zabezpečuje vysokú pevnosť a kryciu schopnosť. Je ideálny pre zlepšenie príľnavosti MagnetPlaster-u.

NEODYMOVÉ MAGNETY

Neodymové magnety udržia na povrchu až 20 listov papiera, pokiaľ je ako základ použitý Magnet Plaster. Neodymové magnety sú veľmi silné a majú silnejšiu príľnavosť ako štandardné magnety. 1 vrstva MagnetPlasteru je postačujúca, no viac vrstiev zlepšuje magnetickú príľnavosť.

MAGNETPLASTER TECHNICKÉ ÚDAJE

LESK	Mat	
ODTIEŇ	Tmavo sivý	
HUSTOTA	2.47 gr/cm ³	
HRÚBKBA FILMU	1000 μm mokrý film, 500 μm suchý film	
TEORETICKÁ SPOTREBA	1m ² / L pri hrúbke filmu 1 mm	
VISKOZITA	Pastovitá, pripravená na aplikáciu. Ak je to nevyhnutné, riediť vodou 3%.	
STRIEKANIE	Nie	
VOC	EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EG, jWb, 2010): 30 g/l; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.	
APLIKÁCIA	Podklad a prostredie musia mať pri aplikácii teplotu 16-26°C / 50°F.	
SCHNUTIE	NA DOTYK	Po 4 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
	PRE ĎALŠIU VRSTVU	Po 12 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
	NA POUŽITIE	Po 24 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
BALENIE	5KG, 12,5 KG. a 25 KG. plastové vedrá.	
SKLADOVATEĽNOSŤ	Produkt je možné použiť minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 35 °C/40-75°F.	



- **NEOBSAHUJE PLASTIFIKÁTORY A ROZPÚŠŤADLÁ, PRETO JE BEZPEČNÝ NA APLIKÁCIU**
- **URČENÝ PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE, PRI DODRŽANÍ ZDRAVOTNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV**
- **PRE DOKONALÚ PRÍĽNAVOSŤ JE POTREBNÉ POUŽIŤ QUARTZ WHITE PRIMER**
- **JEDNODUCHÝ NA PREMAĽOVANIE ALEBO ÚPRAVU TAPETOU**