

OPIS EFEKTU

CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect je dekoračný efekt, napodobňujúci štruktúru betónu. V závislosti od spôsobu aplikácie vytvára rôzne dekoračné efekty. **CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect** sa ideálne hodí do surových priemyselných priestorov ako aj moderných miestností. **CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect** spôsobuje, že interiéry získavajú eleganciu a strohosť.

SPÔSOB FARBenIA

Spôsob farbenia je dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzreté viac ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zahladíte, potom všetko raz alebo dvakrát upravíte základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsniť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 – 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnať, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA OMIETKY

Obsah balenia vsypete do príslušného množstva vody. Pre obaly **8 kg**: 3,0 – 3,2 l; **20 kg**: 7,5 – 8,0 l vody. Všetko dôkladne mechanicky premiešajte. Takto pripravenú hmotu nechajte na cca. 15 min. odstáť a potom omietku opätovne premiešajte priamo pred použitím. V prípade pigmentácie hmoty, pigment premiešajte vo vode, potom vsypete obsah balenia a všetko dôkladne premiešajte. Takto pripravenú hmotu nechajte na cca. 15 min. odstáť a potom omietku opätovne premiešajte priamo pred použitím. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednej väčšej nádobe.

CYKLY APLIKÁCIE**01**

Výrobok: CAMEPRIMER P300

Výdatnosť: 115 ml/m² (jedna vrstva).

Náradie pre aplikáciu: maliarsky štetec, maliarsky valček. Na riadne pripravený podklad valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300. Pred aplikáciou efektu **CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect**, nezabudnite základný náter CAMEPRIMER P300 zafarbiť vhodnou farbou (2 ml pigmentu č. 16 pre balenie 0,8 l).

Doba schnutia: 4 hodiny (jedna vrstva).

02

Výrobok: CONCRETE EFFECT ROUGH

Výdatnosť: 1,6 kg/m².

Náradie pre aplikáciu: benátske hladidlo, maliarsky valček.

Na vhodne pripravený podklad naneste vrstvu omietky **CONCRETE EFFECT ROUGH**. Pracovať na povrchu 1 – 2 m². Po nanesení omietky maliarským valčekom vytvoriť požadovaný vzor (odtrhávajúc omietku) a nechať zaschnúť po dobu približne 15 až 20 minút. V ďalšej fáze celý povrch jemne vyhladiť benátskym hladidlom a nechať úplne vyschnúť. Pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom **CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect**.

Doba schnutia: 12 hodín.

03

Výrobok: CAMELAZUR L100

Výdatnosť: 100 ml/m².

Náradie pre aplikáciu: maliarsky valček (krátka štetina).

Po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky **CONCRETE EFFECT ROUGH**, sa nanáša maliarským valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.

Doba schnutia: 6 hodín.

ČAS VYSUSANIA EFEKTU

Za teploty 20° C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesenia poslednej vrstvy.

Úplné vytvrdenie: po 30 dňoch.

ČISTENIE NÁSTROJOV

Teplá voda so saponátom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU

Povrch možno umyť po 14 dňoch po ukončení. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou s mydlom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10° C až +30° C.

POKYNY

Technický List Efektu je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správnu aplikáciu efektu. Konečnú podobu povrchu, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika, ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred aplikovaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať skúšobnú aplikáciu na skúšobnej ploche.

POZNAMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať postupy a predpisy a prípadne práva tretích strán.

