

Typ výrobku	EKOSIGNOL farba pre horizontálne dopravné značenie je na vzduchu schnúci akrylový náter. Vyznačuje sa rýchlym schnutím, vysokou elasticitou a krycou schopnosťou, dobrou príľnavosťou a odolnosťou voči opotrebeniu premávkou. EKOSIGNOL spĺňa prísne požiadavky na ochranu životného prostredia stanovené v "Predbežných technických požiadavkách pre dopravné značenie na cestách (Chorvátske cesty a IGH, Zg 1993), oddiel A.1.1. ("Podmienky kvality farieb").
Popis	EKOSIGNOL biely, EKOSIGNOL žltý alebo podľa požiadavky klienta
Riedenie	Ekosignol riedidlo – do 5%
Schnutie	Na dotyk: 15 min / Úplne vytvrdnutý: 30 min
Obsah pevných látok	75-77% hmotnostne, 54-57% objemovo
Vzhľad	matný
Viskozita	30-50'', podľa HRN EN ISO 2431/AC:2005, 6mm, pri 20°C
Výdatnosť	1,8-2 m ² / l, pri hrúbke suchého filmu 300µm (cca. 560µm mokrého filmu) – horizontálna signalizácia. Pri nátere betónových povrchov (garáže, sklady): 4-5 m ² /L, v závislosti od drsnosti povrchu.
Hustota	1,5-1,61 kg/l
Obsah VOC	VOC kategória a hraničná hodnota: A(i), 500g/l (2010), výrobok obsahuje max: 410 g/l
Použitie	EKOSIGNOL sa používa na náter tenkovrstvej horizontálnej dopravnej signalizácie a označení. Podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje musí byť čistý, bez prachu, zvyškov soli a oleja. EKOSIGNOL sa nanáša vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými zariadeniami. Aplikáciu je možné prevádzať pri teplote vzduchu od +10°C do +30°C, relatívnej vlhkosti vzduchu do 85% a teplote podkladu od +5°C do +45°C. Pri práci s farbou je potrebné použitie prostriedkov osobnej ochrany, okuliare, rukavice a ochranné masky. S farbou pracovať ako horľavinou. Sklenené perly pre zvýšenie reflexivity sa nanášajú pneumatickým posypom do mokrej farby – do 5 sekúnd. Spotreba: 400 g/m² – pri hrúbke do 400µm mokrého filmu Spotreba: 480 g/m² – pri hrúbke do 600µm mokrého filmu

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



EKOSIGNOL

farba pre horizontálne dopravné
značenie

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

Doba použitia

Min. 2 roky od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

