

Typ výrobku	Tenkovrstvá omietka vyrobená na báze vodného skla. Používa sa ako dekoratívna ochrana fasádnych povrchov a vnútorných stien. Je charakteristická hladenou štruktúrou. Je vodoodpudivá, má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Obsahuje prísady proti rasti plesní a rias.
	Je súčasťou tepelno-izolačných systémov FINALIT, FINALIT S a FINALIT MV, testovaných podľa HRN EN 13499:2004 a HRN EN 13500:2004
Popis	Vyrába sa bielom odtieni. Pomocou Top Mix tónovacieho systému je možné pripraviť celú škálu odtieňov
Riedenie	Čistou vodou do 1%
Schnutie	Na dotyk 6 hodín za normálnych podmienok (T=20°C, relatívna vlhkosť 65%). Nutné chrániť 24 hod po aplikácii proti dažďu.
Obsah pevných látok	85 ± 1 %
Vzhľad	Rovnomerná zrnitá štruktúra
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, dry}$	0,76 W/mK
Trieda paropriepustnosti	Trieda 2, stredná paropriepustnosť
Trieda nasiakavosti	Trieda 3, stredná nasiakavosť
Objemová hmotnosť	1,7 ± 0,05 kg/L
Adhézia	>0,3 MPa
Použitie	Používa sa pre rôzne druhy jemne zrnitých stavebných konštrukcií (štukové minerálne omietky, vláknenno-cementové, sádkartonové a drevotriestkové dosky) a ako finálna vrstva pre tepelno-izolačné vrstvy. Podklad musí byť pevný, hladký, suchý a čistý. Teplota musí byť v rozmedzí +5 až +30°C a relatívna vlhkosť vzduchu pod 80%. Aplikácia základného náteru FINALGRUND UNI je nevyhnutná. Omietka sa aplikuje ručne nerezovým hladidlom alebo strojovo v hrúbke, čo najbližšej hrúbke zrna. Niekoľko minút po aplikácii je povrch potrebné vyhladiť plastovým hladidlom. Pri použití viacerých výrobných šarží, je potrebné tieto navzájom premiešať. Zrornosť 1,0mm si vyžaduje veľmi kvalitnú prípravu podkladu, preto ju odporúčame na malé plochy, ako sú špalety, rímky a ozdobné prvky. Omietku nanášame 24 hod po aplikácii základu FINAGRUND UNI.
Výdatnosť	AZg 1,0 mm 1,5kg / m ² AZg 1,5 mm 2,2kg / m ² AZg 2,0 mm 2,9kg / m ² AZg 2,5 mm 3,5kg / m ²

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





FASAVIT OMIETKA SILIKÁTOVÁ

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

Doba použitia

Min. 1 rok od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

