

FINAL OMIETKA SILIKÓNOVÁ HLADENÁ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5mm

Typ výrobku

Tenkovrstvá omietka vyrobená na báze silikónových pojív. Používa sa ako dekoratívna ochrana fasádnych povrchov a vnútorných stien. Je charakteristická hladenou štruktúrou. Je vodoodpudivá, má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Obsahuje prísady proti rasti plesní a rias.

Je súčasťou tepelno-izolačných systémov FINALIT, FINALIT S a FINALIT MV, testovaných podľa HRN EN 13499:2004 a HRN EN 13500:2004

Popis

Vyrába sa bielom odtieni. Pomocou Top Mix tónovacieho systému je možné pripraviť celú škálu odtieňov

Riedenie

Čistou vodou do 1%

Schnutie

Na dotyk 6 hodín za normálnych podmienok (T=20°C, relatívna vlhkosť 65%).
Nutné chrániť 24 hod po aplikácii proti dažďu.

Obsah pevných látok

83 ±1 %

Vzhľad

Rovnomerná zrnitá štruktúra

Tepelná vodivosť $\lambda_{10, dry}$

0,76 W/mK

Trieda paropriepustnosti

Trieda 2, stredná paropriepustnosť

Trieda nasiakavosti

Trieda 3, nízka nasiakavosť

Objemová hmotnosť

1,7 ±0,05 kg/L

Adhézia

>0,3 MPa

Použitie

Používa sa pre rôzne druhy jemne zrnitých stavebných konštrukcií (štukové minerálne omietky, vláknenno-cementové, sádkartonové a drevotrieskové dosky) a ako finálna vrstva pre tepelno-izolačné vrstvy. Podklad musí byť pevný, hladký, suchý a čistý. Teplota musí byť v rozmedzí +5 až +30°C. Aplikácia základného náteru FINALGRUND UNI je nevyhnutná. Omietka sa aplikuje ručne nerezovým hladidlom alebo strojovo v hrúbke, čo najbližšej hrúbke zrna. Niekoľko minút po aplikácii je povrch potrebné vyhladiť plastovým hladidlom. Pri použití viacerých výrobných šarží, je potrebné tieto navzájom premiešať. Omietku nanášame 24 hod po aplikácii základu FINAGRUND UNI.

Výdatnosť

NZg 1,0 mm 1,5kg / m²

NZg 1,5 mm 2,5kg / m²

NZg 2,0 mm 2,9kg / m²

NZg 2,5 mm 3,6kg / m²

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





FINAL OMIETKA SILIKÓNOVÁ HLADENÁ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5mm

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

Doba použitia

Min. 1 rok od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

