

Typ výrobku	Profesionálne lepidlo na báze prírodných minerálnych pojív, plnív a špeciálnych aditív. Je určené na lepenie izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu na betónové podklady, tehlu, omietky. Taktiež sa používa na zapracovanie a armovanie sklotextilnej mriežky v tepelnoizolačných systémoch. Je súčasťou tepelnoizolačného systému FINALIT S testovaného podľa HRN EN 13499:2004
Hustota čerstvého lepidla	1500-1600 kg/m ³ (HRN EN 1015-6)
Otvorený čas	80-120 min.
Paropriepustnosť, sd	< 2,0m (ETAG004)
Vodoodpudivosť	< 0,5 kg/m ² (po 24h, ETAG004)
Priľnavosť lepidla na EPS a MW	Min. 0,08 MPa alebo puknutie v izolačnom materiály (ETAG004)
Priľnavosť lepidla na EPS a MW	Min. 0,08 MPa alebo puknutie v izolačnom materiály (ETAG004, 2 dni pod vodou, 7 dní schnutie)
Priľnavosť lepidla na betón	Min. 0,25 MPa (ETAG004)
Priľnavosť lepidla na betón	Min. 0,25 MPa alebo puknutie v izolačnom materiály (ETAG004, 2 dni pod vodou, 7 dní schnutie)
Príprava podkladu	Upravovaný povrch musí byť rovný, čistý, pevný a zbavený prachu, nečistôt a mastnoty
Príprava lepidla	FINALTERM S sa pripravuje dodaním 26% objemových dielov vody do suchej zmesi (alebo na 1 diel vody pridať 3-4 diely vody). Následne sa lepidlo premieša elektrickým miešadlom až do úplnej homogenizácie. Zmiešaná zmes sa nechá odstáť 5 min. a potom sa znova premieša.
Použitie	Lepidlo sa nanáša ozubeným nerezovým hladidlom alebo špachtľou na hrany tepelnoizolačných dosiek v šírke 5cm a do ich stredu sa nanesú 3 body o priemere 10cm. Kontaktná plocha medzi doskou a podkladom musí byť cca.50% povrchu dosky. Čas schnutia lepidla je pri normálnych podmienkach (teplota vzduchu a podkladu od +5°C do +35°C a relatívna vlhkosť do 80%) je min.2dni, potom je možné pripevnenie hmoždinami. Potom je možné nanášanie lepidla ozubeným hladidlom v hrúbke 2-3mm. Do čerstvého lepidla sa vtláča sklotextilná mriežka s presahom 10cm a nechá sa odstáť 24 hod. Následne sa nanáša ďalšia vrstva, kedy je potrebné dosiahnuť jemne drsný povrch bez rýh a nepravidelných miest. Lepidlo sa nechá zasušiť ďalšie 2-3 dni. Potom sa nanáša základný náter

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



	Fasavitgrund Uni a po ďalších 24 hodinách tenkovrstvová omietka alebo farba. Pracovná teplota nesmie byť nižšia ako +5°C.
Spotreba	min. 10 kg/m ² (lepenie+zahľadenie)
Balenie	25 kg
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 1 rok od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

