

Typ výrobku	KEMOLUX METAL efekt email je na vzduchu zasychajúci alkydový náter s mimoriadnymi mechanickými vlastnosťami. Má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom, olejom, slabým chemikáliám a odoláva teplotám až do 120°C
Popis	Vyrába sa v čiernom, antracitovom a šedom prevedení
Riedenie	Syntetické riedidlo
Schnutie	Suchý na dotyk: 2-3hod, úplne suchý: 16-24hod.
Viskozita	2000-5000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008
Obsah pevných látok	80±3% , podľa odtieňa
Vzhľad	Lesklý
Výdatnosť	10-12m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,5-1,6 kg/L, v závislosti od odtieňa
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 500g / L (2010); produkt obsahuje: max. 470g / L
Použitie	HARDLUX METAL efekt email sa používa ako konečný náter na povrchy, u ktorých chceme dosiahnuť efekt železa
Základný náter	KEMOLUX základ na kov / KEMOLUX rýchloschnúci základ na kov / KEMODUR S univerzálny základ na kov
Interval medzi nátermi	16 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 3 roky od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

