

Typ výrobku	SIMPRA multikontakt SN 1:5 je impregnácia vyrobená na báze vodnej emulzie polymérových pojív.
Riedenie	Čistou vodou v pomere 1:5 (1 diel impregnácie, 5 dielov vody).
Vzhľad	Bezfarebný, mat
Obsah pevných častíc	50 ± 1% (HRN EN ISO 3521:2008, Ø75 mm, 105°C, 1h)
Výdatnosť	30-36 m ² / L nariadeného výrobku v pomere 1:5, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	0,98 – 1,1 kg/L (HRN EN ISO 2811:2012)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (h), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 5 g / L
Použitie	SIMPRA multicontact SN 1:5 preniká hlboko do podkladu a viaže voľné častice. Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zlepšuje priľnavosť farieb na vnútorné steny, fasády a betón.
Aplikácia	Upravovaný podklad musí byť pevný, suchý a čistý. Pred aplikáciou je potrebné riedenie v pomere 1:5 s vodou. Odporúča sa nanášanie štetcom v jednej alebo dvoch vrstvách, v závislosti od nasiakavosti podkladu. Aplikuje sa na podklad s teplotou +5 až +35°C, ktoré nie sú vystavené priamemu slnku. Aplikácia počas dažďa, hmly alebo pri silnom vetre nie je dovolená. Čerstvo natreté podklady je potrebné chrániť pred zrážkami min. 24 hod. Náradie umyť vodou.
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	4-5 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	SIMPRA multicontact SN 1:5 nie je horľavá. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

