

ULTRATON

HRUBOVRSTVÁ LAZÚRA NA DREVO

Typ výrobku	ULTRATON je transparentná vysoko kvalitná hrubovrstvá lazúra určená pre dekoráciu a efektívnu trvalú ochranu všetkých druhov dreva. Drevo si zachováva svoj pôvodný vzhľad a viditeľnú štruktúru. Obsahuje UV filtre a vosky pre zvýšenie ochrany povrchu pred vplyvmi počasia a pred mechanickým poškodením. Obsahuje hydroizolačné zložky, ktoré zabráňujú vnikaniu vody cez póry do dreva a následnému rozpínaniu a praskaniu. Výrobok môže byť použitý aj vo vnútri, keďže neobsahuje biocidy.
Popis	Vyrába sa v 15 odtieňoch: biela, bezfarebná, jedľa, buk, dub, borovica, smrekovec, mahagón, teak, zelená, oliva, orech, palisander, eben, bezfarebný UV Plus
Riedenie	Riedenie nie je potrebné
Vzhľad	Mat
Schnutie	Na prach: 3hod. Úplne suché: 5hod. Čas schnutia môže mierne kolísať v závislosti od odtieňa
Obsah sušiny	60-65% v závislosti od odtieňa
Viskozita	35-50'' HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20°C
Výdatnosť	8-10 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(e), 400g / L (2010); produkt obsahuje: max. 399g / L
Použitie	Pred aplikáciou ULTRATON lazúry na vonkajšie povrchy a povrchy vo vlhkých priestoroch odporúčame použitie LAZURBASE alebo LAZURIT impregnácie, pre ochranu dreva pred napadnutím hubami a plesňami. Pred použitím je potrebné lazúru dobre premiešať a odstrániť z povrchu všetku masť a prach. Neriedený ULTRATON sa aplikuje štetcom, valčekom, striekaním alebo máčaním v 2-3 vrstvách. Jednotlivé vrstvy nasledujú v rozmedzí 12-16hod v závislosti od poveternostných podmienok. Nepoužívať pri teplote pod 5°C. Uchovávať mimo dosahu detí. Nástroje očistiť po použití syntetickým riedidlom.
Interval medzi nátermi	24 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

